

**Descrizione**

Adesivo Istantaneo a base etile-cianoacrilato.

Tipo fluido a fissaggio molto rapido, particolarmente indicato per l'incollaggio di gomme espansive, EPDM, gomme difficili, plastiche.

**Proprietà fisiche**

Composizione : etile cianoacrilato modificato  
Colore : trasparente  
Viscosità (+25°C - mPa s) : 5 - 10  
Peso specifico (g/ml) : 1,10  
Spessore del giunto : 10 - 40 microns  
Punto di infiammabilità : v. SDS  
Stabilità a magazzino : 12 mesi nei contenitori originali  
Range di temperatura : -50°C/+80°C

**Caratteristiche di polimerizzazione**

Il grado e la velocità di polimerizzazione dipendono dal tipo di materiale e dal substrato utilizzato, dalla temperatura e dall'umidità ambiente

**Tempi di fissaggio**

Materiali tempo di fissaggio in sec.

**Materie plastiche**

\*PVC 2 - 10  
\*Fenoliche 5 - 15  
\*ABS 2 - 10

**Metalli**

\*Acciaio 10 - 20  
\*Alluminio 2 - 10  
\*Zinco 30 - 90

**Substrati vari**

\*Gomma Neoprenica o Nitrilica < 2  
\*Gomma espansa 2 - 5  
\*EPDM < 5


Nel caso la velocità di polimerizzazione dovesse risultare particolarmente lenta a causa della bassa temperatura o della bassa umidità ambientale si consiglia l'uso del nostro Attivatore 9. In presenza di polietilene, polipropilene, gomme siliconiche o PTFE è necessario l'uso del nostro Primer 7.

**Proprietà del prodotto polimerizzato (tipiche)**

Resistenza a trazione ISO 6922 (N/mm<sup>2</sup>) : 12 - 25  
Resistenza al taglio ISO 4587 (N/mm<sup>2</sup>) : 13 - 18  
Temperatura di rammollimento : +160°C/+170°C  
Indice di rifrazione n<sup>20D</sup> : simile al vetro  
Resistenza elettrica DIN 53482 (Ω mm) : >10<sup>15</sup>  
Rigidità dielettrica ASTM D 149 (kV/mm) : 25  
Costante dielettrica DIN 53483 (1MHz) : 5,2

**Resistenze ambientali**

Il grafico sotto riportato mostra la resistenza meccanica del prodotto (espressa in %) all'aumentare della temperatura. Provino di acciaio - ISO 4587



**Resistenza a sostanze chimiche**

Prova effettuata dopo 24 ore di polimerizzazione del prodotto alla temperatura indicata.

sostanza	°C	Resistenza dopo 100 h	Resistenza dopo 500 h	Resistenza dopo 1000 h
----------	----	-----------------------	-----------------------	------------------------

Olio motore	40	ottima	ottima	ottima
Alcool	25	ottima	ottima	ottima
Benzina	25	ottima	ottima	ottima
Umidità relativa 90%	40	discreta	discreta	scarsa
Gas refrigeranti	25	ottima	ottima	ottima

\*Per informazioni relative alla resistenza con altre sostanze chimiche, contattare il Servizio Tecnico Loxeal.

**Istruzioni per l'uso**

Pulire e sgrassare le superfici con il prodotto Loxeal Pulitore 10 prima di applicare l'adesivo. Eventuale eccesso di prodotto anche indurito potrà essere rimosso con l'apposito CA Remover.

**Immagazzinamento**

Consigliamo di immagazzinare il prodotto in un locale fresco ed asciutto ad una temperatura non superiore a +20°C. Per una migliore e/o prolungata conservazione tenere in frigorifero a +2°C/+7°C. Per prevenire contaminazioni consigliamo di non rimettere nel flacone eventuale prodotto avanzato dalle applicazioni. Per ulteriori chiarimenti circa le applicazioni e l'immagazzinamento Vi consigliamo di prendere contatto con il Servizio Tecnico Loxeal.

**Sicurezza e manipolazione**

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'impiego.

**Note**

I valori riportati, ottenuti nei nostri laboratori, sono informativi, ma non costituiscono specifica di fornitura, per la quale vi invitiamo a contattare il Servizio Tecnico Loxeal.

Loxeal garantisce la costanza qualitativa dei prodotti forniti in conformità alle proprie specifiche. A causa delle differenti tipologie di materiali disponibili sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, l'utilizzatore deve verificare con prove adeguate l'idoneità del prodotto per l'uso specifico preso in considerazione. Loxeal non riconosce esplicitamente qualsiasi garanzia esplicita o implicita, comprese le garanzie di commerciabilità e idoneità all'utilizzo per specifico impiego, provenienti dalla vendita o dall'utilizzo dei prodotti di Loxeal.

Loxeal non riconosce esplicitamente ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti.