

### Descripción

Desengrasa y limpia las superficies. Permite un rápido endurecimiento en un tiempo de entre 20 segundos y 2 minutos en función de la holgura del montaje y de la temperatura ambiente.

Aplicar el activador sobre una de las superficie a unir y el adhesivo o sellador sobre la otra.

Permitir la evaporación del disolvente antes de montar las piezas.

Puede ser utilizado tanto en uniones roscadas como uniones planas. Realizar ensayos preliminares, ya que su uso puede reducir la resistencia mecánica final.

Disponible en formulación líquida o aerosol.

### Propiedades físicas

Composición :	Sustancia orgánica en un disolvente
Color :	verde
Viscosidad (+25°C - mPa s) :	1 - 2
Peso específico (+25°C - g/ml) :	0,8
Punto de inflamabilidad (COC/DIN/ISO 2592) :	+21°C
Tiempo de vida sobre pieza :	24 h**
Vida útil :	1 año en embalaje original a +25°C

\*\* Activación permanece por tres meses si piezas están protegidos contra polvo y agentes atmosféricos.

Par de rotura de desmontaje (ISO 10964) después 5' : > 5 Nm  
(Rif. AE 83-54)

### Almacenamiento

Manténgase el producto en un lugar fresco y seco a una temperatura no superior a +25°C. Para evitar contaminación del producto no usado, no retornar el producto sobrante al envase.

Para mayor información sobre aplicaciones, almacenaje y manipulación contacte con el Servicio Técnico de Loxeal.

### Seguridad y manipulación

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad antes de su uso.

### Nota

Los datos aquí contenidos, obtenidos en los laboratorios de Loxeal, tienen carácter meramente informativo, si requiere información adicional, por favor contacte con el Departamento Técnico. Loxeal no puede asumir ninguna responsabilidad sobre los resultados obtenidos por terceros, sobre cuyos métodos Loxeal no tiene control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de cualquier producto que aquí se menciona, para un uso concreto. Loxeal declina toda garantía explícita o implícita, incluyendo garantías de comercialización o aptitud para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de los productos Loxeal. Loxeal específicamente se exime de cualquier responsabilidad por daños indirectos o accidentales de cualquier tipo, incluyendo la pérdida de ganancias.