

Descripción

Resina de poliuretano bicomponente de media viscosidad, indicada para el pegado de una amplia gama de materiales tales como materiales compuestos (por ejemplo, fibra de carbono), metales, madera, vidrio y plástico. El tiempo de curado es de 4 a 8 minutos, permite el reposicionamiento de las piezas. Proporciona una película flexible, con buena resistencia al impacto, a cargas estáticas y los esfuerzos generados por la temperatura. Las uniones presentan una buena resistencia al agua, aceites e hidrocarburos. Tiene buena resistencia a temperatura hasta +100°C, con picos de +120°C.

Propiedades físicas

Composición :	Resina de Poliuretano	
Parte :	A	B
Viscosidad (+25°C - mPa s) :	4.000 - 8.000 tixo	3.000 - 6.000 tixo
Color :	negro	amarillo
Peso específico :	1,20 - 1,30	1,40 - 1,50
Ratio de mezcla :	1 : 1	
Vida útil :	6 meses @ +5°C / +25°C en embalaje original	

Propiedades del producto curado a +25°C (típicas)

Resistencia a manipulación :	4 - 8 min*
Resistencia funcional :	24 - 48 h
Aspecto de la mezcla :	negro
Resistencia a cortadura/tracción (ISO 4587) :	10 - 20 N/mm ²
Dureza Shore D (ISO 868) :	65 - 75
Alargamiento a rotura (ASTM D-412) :	5 - 20 %
Rango de temperaturas :	-40°C/+100°C
* = Tiempo detectado usando 2gr de mezcla (Parte A+ Parte B)	

Instrucciones de uso

1. Preparación de la superficie.

Para obtener buenos resultados es recomendable efectuar una abrasión mecánica de la superficie y luego desengrasar y limpiar con el limpiador Loxeal 10 o acetona dejando secar durante unos segundos.

2. Mezcla

La resina y el endurecedor deben ser mezclados antes de su uso en la relación en peso y / o volumen que indique su hoja técnica del producto hasta obtener un color uniforme. Los productos están disponibles en cartuchos dobles que con las adecuadas agujas mezcladores estáticas (provistas por separado) permiten la aplicación correcta del producto en las superficies de unión. Se recomienda no utilizar los primeros 3 o 5 cm de producto extruido. Evitar mezclar grandes cantidades de resina y endurecedor, el calor que se produce por reacción química puede causar problemas y pérdida de producto.

3. Tiempo de vida de la mezcla

El tiempo útil del producto mezclado depende del tipo de producto, de la resina y del endurecedor y es posible que varíe desde unos pocos minutos a algunas horas a temperatura ambiente. Las temperaturas más altas reducen el tiempo de vida de la mezcla. Utilizar el adhesivo a una temperatura superior a +15°C.

4. Ensamblaje

Las piezas a unir deben ser ensambladas inmediatamente después de la aplicación del producto, y mantenerlas unidas hasta que se produzca la completa polimerización o endurecimiento del producto, sin ser sometidas a ninguna carga o esfuerzo.

5. Limpieza

El exceso de producto se puede eliminar con acetona o cualquier otro limpiador de base solvente compatible con las superficies de unión. Los utensilios de aplicación y dosificadores deben ser limpiados antes de que el producto se endurezca. El producto endurecido sólo puede eliminarse mecánicamente.

Almacenamiento

El producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco a una temperatura no superior +25°C. Para evitar la contaminación, no deben rellenarse los envases con producto ya utilizado.

Para más información sobre aplicaciones, almacenamiento y modo de empleo, contacte con el Departamento Técnico de Loxeal.

Seguridad y manipulación

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad antes de su uso.

Nota

Los datos aquí contenidos, obtenidos en los laboratorios de Loxeal, tienen carácter meramente informativo, si requiere información adicional, por favor contacte con el Departamento Técnico. Loxeal asegura la calidad constante de los productos en conformidad con las especificaciones y no puede asumir ninguna responsabilidad sobre los resultados obtenidos por terceros, sobre cuyos métodos Loxeal no tiene control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de cualquier producto que aquí se menciona, para un uso concreto. Loxeal declina toda garantía explícita o implícita, incluyendo garantías de comercialización o aptitud para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de los productos Loxeal. Loxeal específicamente se exime de cualquier responsabilidad por daños indirectos o accidentales de cualquier tipo, incluyendo la pérdida de ganancias.