

## Descripción

Sellador tixotrópico de plasticidad permanente para el sellado de bridas y piezas roscadas.

No endurece y las juntas pueden ser fácilmente desmontadas.

Garantiza una perfecta estanqueidad con gas, GLP, agua, combustibles, aceites.

Puede ser utilizado en combinación con juntas pre-cortadas o sólo para holguras inferiores de 0,1 mm.

Resistente a las vibraciones, choques térmicos, mantiene inalterable el sellado en el rango de temperaturas entre -50 / + 120°C.

Previene la corrosión de las superficies.

Aprobado por Volkswagen para su uso en el montaje de piezas en el motor (Ref. AKD 454300).

## Propiedades físicas

Composición :	resina de poliéster
Color :	azul
Viscosidad (+25°C - mPa s) :	> 1.000 tixot
Peso específico (g/ml) :	1,15
Fluorescencia :	positivo bajo la luz UV
Punto de inflamabilidad :	> +200°C
Vida útil:	1 año @ +25°C en embalaje original

## Instrucciones de uso

Limpie y desengrase los sustratos con el limpiador Loxeal 10.  
Aplique la cantidad suficiente de producto para rellenar la holgura existente.

El sellador suministra sellado instantáneo y las piezas ensambladas pueden ser usadas y testadas inmediatamente.

## Almacenamiento

El producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco a una temperatura no superior +25°C. Para evitar la contaminación, no deben rellenarse los envases con producto ya utilizado.

Para más información sobre aplicaciones, almacenamiento y modo de empleo, contacte con el Departamento Técnico de Loxeal.

## Seguridad y manipulación

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad antes de su uso.

## Nota

Los datos aquí contenidos, obtenidos en los laboratorios de Loxeal, tienen carácter meramente informativo, si requiere información adicional, por favor contacte con el Departamento Técnico. Loxeal asegura la calidad constante de los productos en conformidad con las especificaciones y no puede asumir ninguna responsabilidad sobre los resultados obtenidos por terceros, sobre cuyos métodos Loxeal no tiene control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de cualquier producto que aquí se menciona, para un uso concreto. Loxeal declina toda garantía explícita o implícita, incluyendo garantías de comercialización o aptitud para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de los productos Loxeal. Loxeal específicamente se exime de cualquier responsabilidad por daños indirectos o accidentales de cualquier tipo, incluyendo la pérdida de ganancias.