

Descripción

Se utiliza en combinación con adhesivos acrílicos y generalmente con adhesivos anaeróbicos. Aplicar el adhesivo a una de las superficies a unir y el activador a la otra. Al unir las partes se iniciará el proceso de curado del adhesivo.

Propiedades físicas

Composición :	derivados orgánicos de imina
Color :	marrón
Viscosidad (+25°C - mPa s) :	10 - 50
Peso específico (+20°C - g/ml) :	0,90
Contenido activo :	100 %
Punto de inflamabilidad :	> +100°C
Vida útil :	1 año en embalaje original a +25°C

Propiedades del producto

Vida útil sobre la pieza :	2 h
Tiempo de fijación con adhesivo 33-00 :	1 - 3 min
Tiempo de fijación con adhesivo 3439 :	1 - 2 min
Tiempo de fijación con adhesivo 3459 :	1 - 2 min

Instrucciones de uso

Limpie y desengrase los sustratos con el limpiador Loxeal 10, antes de la aplicación del activador. Aplicar el activador sobre una de las superficies a unir. Unir ambas piezas y presione fuertemente, elimine el exceso del adhesivo con un disolvente orgánico. Para holguras superiores a 0.50mm poner el activador en ambas superficies, a continuación, aplicar el adhesivo sobre una superficie y montar. Permitir que el producto cure durante al menos 24 horas antes de someter el montaje a cargas elevadas.

Almacenamiento

Manténgase el producto en un lugar fresco y seco a una temperatura no superior a +25°C. Para evitar contaminación del producto no usado, no retornar el producto sobrante al envase.

Para mayor información sobre aplicaciones, almacenaje y manipulación contacte con el Servicio Técnico de Loxeal.

Seguridad y manipulación

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad antes de su uso.

Nota

Los datos aquí contenidos, obtenidos en los laboratorios de Loxeal, tienen carácter meramente informativo, si requiere información adicional, por favor contacte con el Departamento Técnico. Loxeal no puede asumir ninguna responsabilidad sobre los resultados obtenidos por terceros, sobre cuyos métodos Loxeal no tiene control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de cualquier producto que aquí se menciona, para un uso concreto. Loxeal declina toda garantía explícita o implícita, incluyendo garantías de comercialización o aptitud para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de los productos Loxeal. Loxeal específicamente se exime de cualquier responsabilidad por daños indirectos o accidentales de cualquier tipo, incluyendo la pérdida de ganancias.