

Loxreal Adhesivos Acrílicos MMA

Grado	Descripción	Ratio de Mezcla	Color	Viscosidad (+25°C - Pa s)	Relleno de holgura	Tiempo de fijación	Tiempo de curado funcional	Resistencia a cizalla (ISO 4587)
AC5000	Bicomponente, curado rápido, relleno de holgura, tenaz. Ideal para pegado estructural de aluminio	1:1	A: Crema B: Crema Mezcla: Crema	A: 20-70 B: 20-70	4 mm	15-20 min	25-35 min	25 N/mm ²
AC5010	Bicomponente, relleno de holgura, tenaz. Ideal para pegado estructural de aluminio	1:1	A: Crema B: Verde Mezcla: Beige oscuro	A: 20-70 B: 20-70	3 mm	30-35 min	50-60 min	22-25 N/mm ²
AC5002	Bicomponente, curado muy rápido, puede aplicarse cordón sobre cordón. Uso general	1:1	A: Rosa B: Verde Mezcla: Ambar	A: 1-7 B: 1-7	0,5 mm	5-10 min	20-25 min	25 N/mm ²
ESPECIALIDAD! AC5004	Producto especial, bicomponente, curado muy rápido, puede aplicarse cordón sobre cordón. Uso general. Transparencia	1:1	A: Transparente B: Transparente Mezcla: Transparente	A: 80-120 B: 8-12	4 mm	5-10 min	20-25 min	20 N/mm ²

Elegir productos Loxreal significa durabilidad y fiabilidad, rentabilidad y eficiencia energética

Contacta Loxreal: +34 916707771 loxreal.iberia@loxreal.com – www.loxreal.com