

Loxéal Adesivi Acrilici MMA

Prodotto	Descrizione	Rapporto di miscelazione	Colore	Viscosità (+25°C - Pa s)	Massimo spessore del giunto	Tempo di fissaggio	Tempo di indurimento funzionale	Resistenza al taglio (ISO 4587)
AC5000	2 componenti, rapido, viscoso, tenacizzato. Ideale per l'incollaggio strutturale dell'alluminio	1:1	A: Crema B: Crema Mix: Crema	A: 20-70 B: 20-70	4 mm	15-20 min	25-35 min	25 N/mm ²
AC5010	2 componenti, viscoso, tenacizzato. Ideale per l'incollaggio strutturale dell'alluminio	1:1	A: Crema B: Verde Mix: beige scuro	A: 20-70 B: 20-70	3 mm	30-35 min	50-60 min	22-25 N/mm ²
AC5002	2 componenti, molto rapido, può essere applicato bead on bead. Uso generale	1:1	A: Rosa B: Verde Mix: Ambra	A: 1-7 B: 1-7	0,5 mm	5-10 min	20-25 min	25 N/mm ²
SPECIALITA'! AC5004	Prodotto speciale. 2 componenti, molto rapido, può essere applicato bead on bead. Uso generale Trasparente.	1:1	A: Trasparente B: Trasparente Mix: Trasparente	A: 80-120 B: 8-12	4 mm	5-10 min	20-25 min	20 N/mm ²

Per maggiori informazioni su utilizzo e stoccaggio consultare le schede tecniche e di sicurezza.

Scegliere i prodotti Loxéal è sinonimo di soluzioni durature ed affidabili, efficienza dei costi ed energetica

Contattaci - +39 0362 5293.1 – info@loxéal.com - www.loxéal.com